

Техническая спецификация

RENOWOOD WAX Состав с добавлением воска

Тип продукта	Водный состав на основе воска для лессирующей декоративно-защитной покраски деревянных поверхностей внутри дома. Без запаха. Обеспечивает красивую лессирующую покраску древесины, впитывается и подчёркивает текстуру древесины. Не шелушится. Обработанные поверхности обладают умеренными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Покрытие легко очищается и обновляется.
Применение	Предназначен для покраски деревянных поверхностей в сухих помещениях внутри дома — таких как интерьерные доски, декоративные балки и т. п. Подходит для нанесения в условиях окрасочных производств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ, %

- База под колеровку	20%
Вязкость (ВЗ-4 (+23 ±0,5 оС))	45 сек.

Вязкость материала имеет обратную зависимость от температуры: при понижении температуры вязкость возрастает, при повышении — снижается.

Плотность

1.02 г/мл

Расход (на 1 слой)

Строганная поверхность 10 – 14 м²/л

Пиленная поверхность 6 – 10 м²/л

Количество слоев

2 слоя

Время высыхания +20 °С / 50% влажность

- на ощупь 30 минут

- нанесение следующего слоя 1 час

- штабелированные через 24 часа

Холод и / или влага замедляют процесс высыхания краски

Толщина пленки в 1 слой (80 - 110 г/м²)

Мокрая, мкм 90 – 125 мкм

Сухая, мкм 18 - 25 мкм

Разбавитель, очистка инструмента

Вода. Рабочий инструмент немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Степень блеска (по Гарднеру)

Не может быть определена. Состав впитывается в поры древесины.

Поставляемая форма

Под колеровку

Размер упаковки

0,9л / 2,7л / 9л / 18л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМИНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Перед нанесением состава поверхность должна быть очищена от загрязнений, пыли, жирных пятен и высушена. Ранее окрашенные поверхности зачистить от старого материала. Древесину, подверженную длительной атмосферной нагрузке и/или поражённую синевой или плесенью, предварительно отшлифовать или очистить механическим путём. Смолосодержащую древесину перед окраской отшлифовать или промыть специальным раствором. Шлифовку поверхностей рекомендуется выполнять абразивным материалом с зернистостью в диапазоне Р80 – Р150. Металлические части предварительно покрыть антикоррозионным грунтом.
Грунтовка	Неокрашенную древесину рекомендовано предварительно обработать пропитывающим составом RENOWOOD ECOBASE.
Нанесение	Состав тщательно перемешать. Нанести в 2 слоя равномерно по всей поверхности при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Влажность древесины не должна превышать 20%. Не наносить под прямыми солнечными лучами. Важно: в течение всего процесса нанесения и высыхания температурные и влажностные условия должны сохраняться в пределах указанных допусков ($t > +5$ °С, влажность $< 80\%$).
Инструмент нанесения	Наносить кистью (синтетическая или смешанная щетина) или распылением с последующим равномерным растиранием состава по поверхности. Безвоздушное распыление (рекомендуется): давление 60 - 120 атм., сопло 0,011" - 0,015". Комбинированное распыление: 50 - 80 атм., вспомогательное давление 1,0-1,5 атм., сопло 0,011" - 0,015". Пневматическое распыление: рабочее давление воздуха 1,2 – 2,0 атм., диаметр сопла (дюзы) 1,2–1,8 мм (в зависимости от системы краскопульта). При использовании пневматического метода, а также при работе на нижних границах давления и диаметров сопел безвоздушного и комбинированного распыления, требуется обязательное разбавление материала соответствующим разбавителем до рабочей вязкости.
Хранение	При температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки.

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем.